

PRODUCTO

3040 APAREJO RAPIDO

COLORES

Gris

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3040 Aparejo Rápido es un aparejo UHS express formulado para reparaciones rápidas parciales. Destaca por su cubrición y excelente lijado gracias a su velocidad de endurecimiento, pudiendo lijarse el vehículo a los 20-25 min. desde la aplicación sin

necesidad de gasto energético de calor en cabina ni sistemas IR generando ahorros importantes en el ciclo de pintado, así como un aumento de la productividad.

PREPARACIÓN DE SUSTRATOS



Sustrato

PS
PVC Foam
PC
SMC
PVC
PET
NORYL
Chapa Acero
Acero Galvanizado o Zincado



Antes y despues del lijado, el sustrato debe estar perfectamente desengrasado.

Preparación

Desengrase
Desengrase
Desengrase
Desengrase
Desengrase previo con Disolvente Universal
Desengrase
Desengrase
Desengrase
Desengrase+Scotch Britte

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO



Proporción de Mezcla

APAREJO RÁPIDO	2 VOL	1.000g.
CATALIZADOR 3041	1 VOL	500g.

* Al igual que con todos los productos de altos sólidos, la aplicación a temperaturas inferiores a las recomendadas, puede conllevar dificultades de aplicación así como un retraso en el secado. La temperatura recomendada para la aplicación es de 20-25°C.



Vida de la Mezcla a 20°C

30 minutos con Catalizador 3041

* Con el aumento de la temperatura estos tiempos se acortan sensiblemente.




Viscosidad de aplicación a 20°C

20-30"

APLICACIÓN-EVAPORACIÓN ENTRE MANOS-SECADO



Pasos de Pistola-Picos de Fluido	1,6-2,0
Número de Capas	2



Evaporación a 20°C

Secado	10-15 minutos
--------	---------------



Tiempo de Secado:

Para Lijado a 20°C

3041

20-25 minutos

REPARACION Y REPINTADO

- Imprescindible lijado para asegurar una perfecta adherencia.
Se recomienda lijado en seco con:

SISTEMAS DISOLVENTE	P-400
SISTEMAS BASE AGUA	P-500
- Tiempo Repintado con los diferentes sistemas de color del mercado Base Agua y Disolvente:

Secado al Aire a 20°C	30 minutos
-----------------------	------------

LIMPIEZA DE EQUIPOS

- Limpiar los equipos con disolvente de limpieza Pro&Car.

INFORMACIÓN VOC

- El valor límite de la UE para este producto según 2004/42/CE IIB (C) R.F.U. es de 540 g/l máximo
El contenido VOC de este producto listo al uso es de 420 g/l máximo, quedando por debajo del máximo legal establecido.

SEGURIDAD E HIGIENE

- Estos productos son únicamente para el profesional del repintado de vehículos de Automoción y no deben de utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información de esta HCT, se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado. Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Ficha de Seguridad, también disponible en:
www.proandcar.com
-

APAREJO RÁPIDO



Sustrato

PS
PVC Foam
PC
SMC
PVC
PET
NORYL
Chapa Acero
Acero Galvanizado o Zincado

Preparación

Desengrase
Desengrase
Desengrase
Desengrase
Desengrase previo con Disolvente Universal
Desengrase
Desengrase
Desengrase
Desengrase+Scotch Britte



Antes y despues del lijado, el sustrato debe estar perfectamente desengrasado.



Proporción de Mezcla

APAREJO	2 VOL	1.000g.
CATALIZADOR 3041	1 VOL	500g.

* Para reparaciones pequeñas en las que se busque una gran rapidez se debe emplear el Catalizador HS 3012 (5:1:0,5).



Vida de la Mezcla a 20°C

30 minutos con Catalizador 3041

* Con el aumento de la temperatura estos tiempos se acortan sensiblemente.



Viscosidad de aplicación a 20°C

20-30 segundos Copa F4



Pasos de Pistola-Picos de Fluido	1,6-2,0
Número de Capas	2



Evaporación a 20°C

Secado	10-15 minutos
--------	---------------



Tiempo de Secado:

Para lijado a 20°C

MEDIO 3041

20-25 minutos