

Ficha Técnica de producto



PRODUCTO:

9503 APAREJO ACRILICO HS 2C EXPRESS

Capacidad: 3,5 litros

Color: Gris medio



Hoja Nº 1 de 2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un aparejo acrílico de 2 componentes para la reparación de carrocerías. En el desarrollo del **APAREJO ALTO ESPESOR EXPRESS 4:1** se han cuidado especialmente dos aspectos: su calidad y su fácil aplicación en el taller. Posee un óptimo poder aislante además de muy buena adherencia sobre masillas, fondos y pinturas endurecidas debidamente lijadas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza: Acrílico 2 componentes **VOC:** 390 g/l fondo 435 g/l mezcla de aplicación **Peso específico:** 1,6 kg/l a 20°C

Espesor film seco: 80-100 micras, 1 capa sin diluir / 50 micras, diluido un 25% **Residuo seco:** 70% mezcla de aplicación

Rendimiento: 9-18 m²/l 200-100 micras

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

PROCESO		Masilla	Pintura OEM	Cataforesis
	P240	✓	✓	✓
	Disolvente de limpieza	✓	✓	✓

PROPORCIÓN MEZCLA

Aparejo Express				
Catalizador estándar	volumen 100:25:0-25	Alto espesor		20'-40'
Catalizador rápido	peso 100:15:0-14	Aislante	19''-50''	15'-35'
		4 : 1 : 1		

METODO DE APLICACIÓN

	Ø mm	bar	cm		
	1,6 - 1,8	3-4	15-20	2	
	1,7 - 1,9	3	10	2	5' 20°C

CENTRAL DE PROFESIONALES CARROCEROS S.L. "PRO&CAR"

Centro empresarial Destro Parque Tecnológico Mas Camarena 46980 Paterna – Valencia

Tel.: +34 961 82 40 10 / Fax: +34 961 95 20 23

www.proandcar.com

Ficha Técnica de producto

PRO&CAR

PRODUCTO:

9503 APAREJO ACRILICO HS 2C EXPRESS

Capacidad: 3,5 litros

Color: Gris medio



Hoja Nº 2 de 2

SECADO

20° C					60° C			IR - OC			
									DISTANCIA LÁMPARA	FLASH OFF	FULL BAKE
Catalizador estándar aparejo express	0%	15'	2 h	3 h	Catalizador estándar aparejo express	30'	30'	Catalizador estándar aparejo express	80 cm	5'	7'
	25%	20'	1,5 h	2 h		20'	30'				
Catalizador rápido aparejo express	0%	15'	1,5 h	3 h	Catalizador rápido aparejo express	20'	30'				
	25%	20'	1 h	1,5 h							

LIJADO

INICIAL	P360/400	P360/400	INICIAL	P600	P600
FINAL	P600	P600	FINAL	P800	P800

LIMPIEZA DE EQUIPO: Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

ALMACENAJE: Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

SEGURIDAD: Ver Ficha de Seguridad del producto.

CENTRAL DE PROFESIONALES CARROCEROS S.L. "PRO&CAR"

Centro empresarial Destro Parque Tecnológico Mas Camarena 46980 Paterna – Valencia

Tel.: +34 961 82 40 10 / Fax: +34 961 95 20 23

www.proandcar.com