

PRODUCTO

3032 BARNIZ UHS RÁPIDO 2C



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El 3032 Barniz UHS Rapido destaca por su rapidez de secado, excelente brillo, resistencia a UV, agentes químicos y al rayado. Aumenta la productividad del taller, sin el uso de las instalaciones de pintado, pudiendo disponer del vehículo a los 40 min. Su

uso se extiende a aplicaciones parciales, piezas y pequeñas superficies, esta diseñado para sistemas bicapa, tanto en base agua como solvente. El barniz responde a bajas emisiones de VOC respecto a otros productos existentes en el mercado.

PREPARACIÓN DE SUSTRATOS



Sustrato

Se requiere la catalización de los fondos bicapa a barnizar con 3032 Barniz UHS Rapido, con el fin de asegurar una correcta adherencia.



Se recomienda el uso de bayeta atrapapolvos. Debe aplicarse sobre la superficie bicapa esté completamente matizada, respetando los tiempos de repintado marcados por el fabricante. Sobre bicapa base agua, debe aplicarse el barniz una vez esté completamente seca.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO



Proporción de Mezcla

3032 BARNIZ UHS RAPIDO 2C
3008 P&C CATALIZADOR BARNIZ ULTRA-RAPIDO

2 VOL
1 VOL



Vida de la Mezcla a 20°C

30 minutos una vez realizada la mezcla del barniz con el catalizador. Se aconseja cerrar el envase tanto de Barniz como de Catalizador cada vez que se utilice.

*Con el aumento de la temperatura estos tiempos se acortan sensiblemente.



Viscosidad de aplicación a 20°C

18-20 segundos Copa F4

APLICACIÓN-EVAPORACIÓN ENTRE MANOS-SECADO



Pasos de Pistola a emplear: 1,2 mm.

3008 P&C CATALIZADOR BARNIZ ULTRA-RAPIDO

1/2 mano mojada

5-8 minutos máximo de oreo

1 mano

Secado Aire



Tiempo de Secado:

Secado Completo a 20°C

3008 P&C CATALIZADOR BARNIZ ULTRA-RAPIDO

40 minutos

PULIDO



SECADO AL AIRE 20°C

Mínimo 1 hora después de la aplicación

LIMPIEZA DE EQUIPOS

- Limpiar los equipos con disolvente de Pro&Car.

INFORMACIÓN VOC

- El valor límite de la UE para este producto según 2004/42/CE IIB(D) es de 420 g/l máximo (R.F.U.)
El contenido VOC máximo de este producto listo al uso es de 415 g/l.

SEGURIDAD E HIGIENE

- Estos productos son únicamente para el profesional del repintado de vehículos de Automoción y no deben de utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información de esta HCT, se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado. Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Ficha de Seguridad, también disponible en:
www.proandcar.com

3032 BARNIZ UHS RÁPIDO 2C



Proporción de Mezcla

3032 BARNIZ UHS RÁPIDO 2C	2 VOL
3008 P&C CATALIZADOR BARNIZ ULTRA-RÁPIDO	1 VOL



Vida de la Mezcla a 20°C

30 minutos una vez realizada la mezcla del barniz con el catalizador. Se aconseja cerrar el envase tanto de Barniz como de Catalizador cada vez que se utilice.

*Con el aumento de la temperatura estos tiempos se acortan sensiblemente.



Viscosidad de aplicación a 20°C

18-20 segundos Copa F4



Pasos de Pistola a emplear: 1,2 mm.

3008 P&C CATALIZADOR BARNIZ ULTRA-RÁPIDO

- 1/2 mano mojada
 - 5-8 minutos máximo de oreo
 - 1 mano
 - Secado Aire
-



Tiempo de Secado: 3008 P&C CATALIZADOR BARNIZ ULTRA-RÁPIDO

Secado Completo a 20°C 40 minutos



SECADO AL AIRE 20°C

Mínimo 1 hora después de la aplicación
