

PRODUCTO

4824 MASILLA BLAZE



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Masilla de relleno a base de resina de poliéster insaturada, de textura cremosa, cuya consistencia blanda permite su aplicación con facilidad dejando una superficie lisa sin formar poros. Su fórmula avanzada le da una adhesión perfecta a superficies metálicas y galvánicas.

Adecuada para lijado en seco y en húmedo, permite al usuario la máxima comodidad durante la aplicación. Gracias a su agente endurecedor de peróxido de benzoilo, endurecerá incluso a bajas temperaturas. Al no sufrir encogimiento durante el curado, deja superficie no pegajosa, lisa, sin poros, encogimiento o grietas.

APLICACIÓN

Se puede aplicar sobre aluminio, galvanizado, acero, madera, SMC, FRP y otros metales desnudos, así como superficies con pintura vieja.

No aplicar a superficies termoplásticas, y superficies con pintura acrílica y endurecedor ácido. Utilizar una espátula de masilla flexible.



PREPARACIÓN DEL PRODUCTO



Proporción de Mezcla en volumen: 2-3% dependiendo de la temperatura



Lijado P-80/ P-180

CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA Y LA APLICACIÓN

	Unidad	Margen	Valor	Norma
Apariencia	-----	-----	Amarillo claro/ Gris	-----
Tamaño partícula	μ	± 5	35- 40	DIN EN 21524
Densidad	gr/ cm ³	± 0,1	1,80	DIN EN 53217
Vida de la mezcla	Minutos	± 2	4'	-----
Dureza	Shore	± 5	65-70	DIN EN 53505
Lijable en húmedo y seco	Minutos	± 5	20	-----
Flexibilidad en 200 μm	-----	-----	45° Sin grietas ni roturas	ASTM D522

ALMACENAJE

Almacenar en lugar seco y bien ventilado, protegido de los rayos solares y fuentes de calor o ignición.

Se recomienda su almacenaje a temperatura estable de 20-22 °C; No sobrepasar variaciones de temperatura entre 10°C y 35 °C, y evitar cambios bruscos de la temperatura de almacenaje

Duración al menos un año desde el envío manteniendo las condiciones de almacenaje.

SEGURIDAD E HIGIENE

Estos productos son únicamente para el profesional del repintado de vehículos de Automoción y no deben de utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados.

La información proporcionada en esta ficha técnica es meramente informativa, se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado y darle un uso correcto.

Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Ficha de Seguridad, disponible en www.proandcar.com

De acuerdo con el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Envases y Residuos de Envases, la responsabilidad de una correcta gestión medioambiental de los envases industriales, es del poseedor final.