



GUANTES DE NITRILO

SIN POLVO

CONFORMIDAD A LAS NORMATIVAS

Marcado CE

Dispositivo Médico (DM) de Clase I: Directiva 93/42/CEE Norma Europea EN 455 1/2/3, EN 374 1/2/3 y EN 388, Norma Americana ASTM D 6319

Equipo de Protección Individual (EPI): Normas EN 420, EN 374 1/2/3 y EN 388 y Directiva 89/686/CEE

Contacto alimentario: Directiva 2004/19/CE (indicados para todo tipo de alimentos)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Ambidiestros

Superficie lisa o rugosa

Borde del puño enrollado

Peso guante: 5.8g +/-0.2g

Espesor palma, dedos y manga (mm) = 0,10 mm $\pm$ 0,02 mm

Longitud (cm) = 24 cm mín.

Anchura (mm):

Talla XS	Talla S	Talla M	Talla L	Talla XL
70 $\pm$ 10 mm.	80 $\pm$ 10 mm.	95 $\pm$ 10 mm.	110 $\pm$ 10 mm.	120 $\pm$ 10 mm.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Tallas XS / S / M / L / XL	Antes envejecimiento	Después envejecimiento
Elongación para la rotura (%)	500% mín.	400% mín.
Resistencia a la rotura (Newton)	14 N mín.	14 N mín.

COMPONENTES

Materia prima: Carboxilato Acrilonitrilo

Ausencia de agentes químicos al final del proceso

PROTEÍNAS

No contiene proteínas de látex.

BIO-COMPATIBILIDAD

Ensayo de irritación cutánea primaria / Resultados: no irritante (EN 455-3 e ISO 10993)

Ensayo de sensibilización cutánea / Resultados: no irritante (EN 455-3 e ISO 10993)

RESULTADOS TEST BACTERIOLÓGICO

Penetración (EN 374-1/2) tests de fuga de aire y de agua / Resultados: pasados

Resistencia química (EN 374-3):

- a. METANOL nivel 6
- b. ACETONA nivel 6
- c. NaOH 40% nivel 6

POROSIDAD Y PROPIEDADES FÍSICAS

Porosidad: EN 455-1 (ISO 2859-1)

Microagujeros: nivel de inspección G1/AQL 1.5

Propiedades físicas: EN 455-2 (ISO 2859-1)

Dimensiones: nivel de inspección S2/AQL 4.0

EMBALAJE

Cajas dispensadoras de 100 guantes

Cartones de 10 cajas dispensadoras

